WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C08F 2/50, G03F 7/029

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 92/20718

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. November 1992 (26.11.92)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP92/01064

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Mai 1992 (14.05.92)

(30) Prioritätsdaten:

Ō

P 41 15 950.0

16. Mai 1991 (16.05.91)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HER-BERTS GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG [DE/DE]; Christbusch 25, D-5600 Wuppertal 2 (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BASTIAN, Udo [DE/ DE]; Backhausfeld 25, D-4030 Ratingen 1 (DE). SCHUBERT, Bernd [DE/DE]; GoerdelerstraHe 1, D-5600 Wuppertal 11 (DE).
- (74) Anwalt: HRABAL, Ulrich; Türk Gille Hrabal, Brucknerstr. 20, D-4000 Düsseldorf 13 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CA, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), MC (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), SE (europäisches Patent) ropäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: LIQUID MIXTURES OF PHOTO-INITIATORS, PROCESS FOR THEIR PRODUCTION AND THEIR USE

(54) Bezeichnung: FLÜSSIGE GEMISCHE VON PHOTOINITIATOREN, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND DEREN VERWENDUNG

(57) Abstract

Liquid mixtures of photo-initiators. Photo-initiators of the acylphosphane oxide type are only poorly soluble in radiationcurable compounds. The aim of the invention is to make soluble variants available. Acylphosphane oxide photo-initiators are therefore liquefied by the addition of one or more other photo-initiators which are solid or liquid at room temperature and optionally heating the mixture. Such photo-initiator mixtures can be used for photopolymerization purposes.

(57) Zusammenfassung

Flüssige Gemische von Photoinitiatoren. Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ sind in strahlenhärtbaren Massen schlecht löslich. Es sollen daher lösliche Modifikationen bereitgestellt werden. Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ werden durch Zusatz von einem oder mehreren bei Raumtemperatur festen oder flüssigen Photoinitiatoren und gegebenenfalls Erwärmen verflüssigt. Einsatz flüssiger Photoinitiatorgemische bei der Photopolymerisation.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BF BG BJ BR CA CF CG CH CS DE* DK ES	Österreich Australien Barbados Belgien Burkina Faso Bulgarien Benin Brasilien Kanada Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kamerun Tschechoslowakei Deutschland Dänemark Spanien	FI FR GA GB GR HU IE IT JP KP KR LI LK LU MC MC ML	Finnland Frankreich Gabon Vereinigtes Königreich Guinea Griechenland Ungarn Irland Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Licehtenstein Sri Lanka Luxemburg Monaco Madagaskar Mali	MN MR MW NL NO PL RO SE SN SU TD TG US	Mongolei Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Polen Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Senegal Soviet Union Tschad Togo Vereinigte Staaten von Amerika
--	---	--	--	--	---

5

Flüssige Gemische von Photoinitiatoren, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung

Die Erfindung betrifft flüssige Gemische aus zwei oder mehreren

Photoinitiatoren, von denen mindestens einer ein bei Raumtemperatur in fester Form vorliegender Photoinitiator vom Acylphosphanoxidtyp ist.

Strahlenhärtbare Systeme werden für verschiedene Anwendungszwecke, beispielsweise als Vergußmassen oder Beschichtungsmittel eingesetzt. Es handelt sich um Systeme, die flüssige ungesättigte Monomere oder Oligomere enthalten, denen ein Photoinitiator zugesetzt wird und die dann durch energiereiche Strahlung, beispielsweise UV-Strahlung oder Elektronenstrahlung, ausgehärtet werden können.

- Es sind zahlreiche Photoinitatoren zur Photopolymerisation von strahlenhärtbaren Massen bekannt. Bei den meisten dieser Photoinitiatoren handelt es sich um Feststoffe, um Stoffe, die bei Raumtemperatur in fester Form vorliegen. Beim Einsatz in photopolymerisierbaren Massen müssen die Photoinitiatoren in diesen Massen gelöst werden. Hier ergibt sich häufig der Nachteil einer begrenzten Handhabung, da viele wirksame Photoinitiatoren in den meisten Formulierungen schlecht löslich sind und
- Photoinitiatoren in den meisten Formulierungen schlecht löslich sind und daher lange Zubereitungszeiten durch die schwierige Auflösung der Photoinitiatoren erforderlich sind. Auch ist die Auflösung bei pigmentierten und gefüllten Systemen häufig schlecht zu erkennen. Bei der Herstellung von zu härtenden Systemen erfolgt häufig ein
 - Filtrationsvorgang vor der eigentlichen Verwendung. Hierzu ist es wichtig, daß die Photoinitiatoren vollständig aufgelöst sind. Ist dies nämlich nicht der Fall, so können Teile der Photoinitiatoren aus dem zu härtenden System entfernt werden, so daß die erforderlichen Mengen nicht mehr
- vorhanden sind. Insbesondere zeigen Acylphosphanoxide diese Nachteile.

 Acylphosphanoxide werden als Photoinitiatoren beispielsweise in EP-A0 304 782 und in EP-A-0 413 657 beschrieben.

WO 92/20718 PCT/EP92/01064

-2-

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, Photoinitiatorsysteme auf Acylphosphanoxidbasis bereitzustellen, die eine rasche homogene Auflösung in zu härtenden flüssigen Massen ermöglichen und daher leicht, rasch und in wirtschaftlicher Weise verarbeitbar sind und die vorstehend aufgezeigten Probleme nicht ergeben.

Überraschenderweise hat es sich gezeigt, daß diese Aufgabe dadurch gelöst werden kann, daß feste Acylphosphanoxide im Gemisch mit weiteren festen oder flüssigen Photoinitiatoren leicht verflüssigt werden können und in der verflüssigten Form ohne Schwierigkeiten in zu polymerisierende ungesättigte Massen homogen eingearbeitet werden können.

10

Gegenstand der Erfindung sind daher flüssige Gemische aus zwei oder mehreren Photoinitiatoren, von denen mindestens einer ein bei Raumtemperatur in fester Form vorliegendes Acylphosphanoxid ist, und die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie durch Erwärmen und/oder durch Zusatz eines bei Raumtemperatur flüssigen Photoinitiators verflüssigt wurden.

Erfindungsgemäß können beispielsweise zwei, drei oder mehrere bei
Raumtemperatur feste Photoinitiatoren, von denen mindestens einer ein
Acylphosphonoxid ist, im Gemisch erwärmt und verflüssigt werden. Die
verflüssigten Gemische können den zu polymerisierenden Massen unmittelbar
zugesetzt werden und lösen sich darin sehr rasch. Es hat sich gezeigt, daß
die durch Erwärmen verflüssigten Photoinitiatorgemische so stabil sind,
daß sie vor dem Zusatz zu den zu polymerisierenden Massen abgekühlt werden
können. Häufig sind die abgekühlten verflüssigten Gemische über längere
Zeiträume stabil und verbleiben im flüssigen Zustand.

Bei der Verwendung von zwei festen oder einem festen und einem flüssigen Photoinitiator können die Mengenverhältnisse der beiden Photoinitiatoren im weiteren Bereich variieren. Bevorzugt liegen Mengen von 10 : 1 bis 1 : 10, bezogen auf das Gewicht vor, wobei besonders bevorzugte Gewichtsverhältnisse 3 : 1 bis 1 : 3 und insbesondere 1 : 1 sind. Mehrkomponentige Mischungen können in analogen Verhältnissen hergestellt werden. Beispielsweise liegt ein bevorzugtes Mischungsverhältnis für drei Komponentenmischungen bei 1 : 1 : 1, bezogen auf das Gewicht.

1 Bei der Herstellung der flüssigen Photoinitiatorgemische der Erfindung werden die Initiatoren in den gewünschten Anteilen in fester Form miteinander vermischt und anschließend erwärmt. Die Erwärmung erfolgt beispielsweise auf Temperaturen in der Größenordnung von 60 bis 80°C. Nach 5 der Verflüssigung durch Erwärmen wird die Mischung durch Rühren homogenisiert. Sie bleibt dann auch bei der Abkühlung auf Raumtemperatur ausreichend lange flüssig, um dem zu polymerisierenden System zugesetzt werden zu können. Liegt in einem Gemisch ein Photoinitiator in bei Raumtemperatur flüssiger Form vor, so können ein oder mehrere andere 10 Photoinitiatoren in diesem unter Rühren gelöst werden. Während des Rührens oder anschließend kann erwärmt werden, beispielsweise ebenfalls auf Temperaturen von 60 bis 80°C. Hierdurch wird der Mischvorgang deutlich beschleunigt. Durch anschließendes Rühren kann eine homogene Mischung hergestellt werden, die auch bei Raumtemperatur über längere Zeit flüssig 15 bleibt.

Für die erfindungsgemäßen flüssigen Photoinitiatorgemische können ein oder mehrere durch Erwärmen verflüssigbare Acylphosphanoxide mit einem oder mehreren beliebigen durch Erwärmen verflüssigbaren festen Photoinitiatoren eingesetzt werden.

Als Acylphosphanoxid-Photoinitiatoren kommen sämtliche bekannten derartigen Photoinitiatoren infrage. Acylphosphanoxide werden in der Literatur häufig auch als Acylphosphinoxide bezeichnet. Eingesetzt werden können Mono- und Diacylphosphanoxide, wobei auch zyklische Verbindungen dieser Art infrage kommen, wie sie in der Literatur beschrieben werden. Beispiele für erfindungsgemäß verwendbare Acylphosphanoxide werden in EP-A-O 304 782 und in EP-A-O 413 657 beschrieben. Beispiele für erfindungsgemäß einsetzbare Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ sind im folgenden aufgeführt. Zu diesen Beispielen gehören die bekannten Acylphosphanoxide, beispielsweise solche der Formel

oder solche der Formel

20

25

30

35

WO 92/20718 PCT/EP92/01064

-4-

10

$$R_{1} - P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & C & - Ar \\ C & - Ar \end{pmatrix}$$

$$C - Ar$$

$$C - Ar$$

worin R_1 , R_2 und Ar, die gleich oder verschieden sein können, jeweils einen aromatischen Rest darstellen, beispielsweise den Phenylrest, der jeweils einen oder mehrere Substituenten tragen kann, wie beispielsweise Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Phenoxy. Ein spezielles Beispiel für eine Verbindung der Formel I ist das Diphenyl-2,4,6-Trimethyl-Benzoyl-Phosphanoxid.

Beispiele für Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxidtyp in cyclischer Form die erfindungsgemäß eingesetzt werden, sind die in EP-A-O 304 782 beschriebenen Acylphosphorinoxide. Es handelt sich hierbei um Verbindungen der allgemeinen Formel

worin X eine zum Ringschluß befähigte Gruppe ist und an die 2,3,4,5- oder 25 6-Stellung des Phenylrests gebunden sein kann. Beispielsweise handelt es sich bei X um eine Alkylengruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, bevorzugt mit 2 Kohlenstoffatomen oder um eine Phenylengruppe, besonders bevorzugt eine o-Phenylengruppe. Die Gruppe X kann einen oder mehrere Substituenten tragen, beispielsweise Halogen, wie Chlor oder Brom, Alkyl oder Alkoxy mit 30 jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Auch die in der vorstehenden Formel III aufgeführte Phenylgruppe kann einen oder mehreren Substituenten aufweisen, wie Halogen, insbesondere Chlor und/oder Brom, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Ar stellt einen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen dar, insbesondere den Phenylrest. Dieser 35 Rest kann substituiert sein durch ein oder mehrere Substituenten, beispielsweise Halogenatome, wie Chlor oder Brom, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenoxy.

Besonders bevorzugte Verbindungen der vorstehenden allgemeinen Formel III sind die nachstehend angegebenen 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxide der allgemeinen Formel

5

10

15

20

25

worin jeder der Reste R^3 , R^4 und R^5 ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R^3 , R^4 und R^5 Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 8, vorzugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten. Für die vorstehend eingegebenen Substituentenbedeutungen sind als Alkylgruppen Methyl und Ethyl und als Alkoxygruppen Methoxy besonders bevorzugt. In vielen Fällen enthalten die Verbindungen wenigstens ein Chloratom, zweckmäßig jedoch höchstens 2 Chloratome, von denen wiederum zweckmäßig mindestens eines R^3 darstellt. Zweckmäßig ist jeder Substituent ${ t R}^4$ und ${ t R}^5$ nur höchstens einmal vorhanden, insbesondere als ${ t R}^5$ und bevorzugt gar nicht vorhanden. Beispiele sind 6-(3-Chlor-benzoyl)- und das 6-(2,6-Dichlor-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid genannt, ferner das 6-Benzoyl-(6H)-2- bzw. -4-chlor-, 6-(2- bzw. 3-Methylbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor, 6-(2,4- bzw. 2,6- bzw. 3,4- bzw. 3,5-Dimethylbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor-, das 6-(2,4,6-Trimethylbenzoyl)-4-chlor-, das 6-, 2- bzw. 3-Chlorbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4chlor- und das 6-(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor-dibenz-[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxid.

30

35

Weitere Beispiele von bei Raumtemperatur festen Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ, die für die vorliegende Erfindung besonders geeignet sind, sind in der EP-A-07086 und in den veröffentlichten DE-A-29 09 994 und DE-A-29 09 992 beschrieben.

Weitere Beispiele für verwendbare Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ sind in EP-A-O 413 657 beschrieben. Es handelt sich dabei um

PCT/EP92/01064

10

25

30

35

vorwiegend aliphatische und zykloaliphatische Mono- und
Diacylphosphanoxide. Besonders bevorzugte Beispiele der dort
beschriebenen, erfindungsgemäß einsetzbaren Photoinitiatoren vom
Acylphosphanoxid-Typ haben die folgenden Formeln



worin R^6 einen gegebenenfalls substituierten Phenylrest darstellt, beispielsweise den 2,4,6-Trimethylphenylrest oder den 2,6-Dimethoxyphenylrest.

Erfindungsgemäß hat es sich gezeigt, daß der angestrebte

Verflüssigungseffekt günstig erzielt werden kann, wenn zwei oder mehrere

Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ gemischt und gegebenenfalls

erwärmt werden. Es ist jedoch auch die Mischung mit Photoinitiatoren

anderer Typen geeignet.

Bevorzugte weitere Mischungskomponenten sind Initiatoren vom Acetophenonund Benzophenon-Typ sowie z.B. 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on, 1-Hydroxy-cyclohexyl-phenylketon, Diethoxyacetophenon, Benzophenon sowie vom Thioxanthon-Typ und vom Ketal-Typ, wie z.B. Benzyldimethylketal. Diese können einzeln oder in Kombination, sowie auch in Kombination mit mehreren Photoinitiatoren vom Acylphosphanoxid-Typ eingesetzt werden.

Bei den vorstehend genannten Diethoxyacetophenon und 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on handelt es sich um bei Raumtemperatur flüssige Photoinitiatoren, die als flüssige Komponente eingesetzt werden können. Wenn diese flüssige Komponente im Überschuß vorliegt, ist ein Erwärmen eines Gemischs mit einem oder mehreren festen Photoinitiatoren nicht notwendig, bei einem Überschuß des oder der festen Photoinitiatoren, beispielsweise vom TPO-Typ, ist es günstig, das flüssige Gemisch unter Erwärmen herzustellen.

5

30

35

Die erfindungsgemäß bereitgestellten flüssigen Photoinitiatorgemische können leicht in sämtlichen üblichen durch energiereiche Strahlung härtbaren Massen, beispielsweise durch energiereiche Strahlung härtbaren Bindemittelsystemen homogen gelöst werden. Es sind alle durch energiereiche Strahlung härtbaren Massen geeignet, wobei diese sowohl in pigmentierter als auch in unpigmentierter Form eingesetzt werden können.

Bei den härtbaren Massen handelt es sich um übliche durch UV-Strahlung oder energiereiche Strahlung härtbare Massen, wie beispielsweise Überzugsmittel, die dem Fachmann geläufig sind. Sie unterliegen keiner Einschränkung.

Beispiele sind übliche UV-härtbare Massen, z.B. Lacke auf der Basis von Monomeren, Oligomeren, Polymeren, Copolymeren oder Kombinationen davon, 15 mit einer oder mehreren olefinischen Doppelbindungen, wie beispielsweise Acrylsäure- und Methacrylsäureester; Beispiele hierfür sind Butyl(meth)acrylat, Dipropylenglykoldi(meth)acrylat, Trimethylolpropantri(meth)acrylat. Der hier verwendete Ausdruck (Meth)acrylat bedeutet Acrylate und/oder Methacrylate. Beispiele für 20 Oligomere oder Prepolymere sind (Meth)acrylfunktionelle(meth)acrylcopolymere, Epoxidharz(meth)acrylate z.B. Umsetzungsprodukte aus 2 Mol(meth)acrylsäure und handelsüblichen Epoxidharzen, wie z.B. Epicote 828, Polyester(meth)acrylate, Polyether (meth) acrylate, Urethan (meth) acrylate, Amin (meth) acrylate, 25 ungesättigte Polyester, ungesättigte Polyurethane, Silicon(meth)acrylate oder Kombinationen davon. Beispiele für derartige härtbare Produkte sind in folgenden Literaturstellen beschrieben: Epoxyacrylate in EP-A-O 033

EP-A-O 209 684 und US-A-4,162,274; Polyesteracrylate in EP-A-O 083 666, EP-A-O 154 924 und US-A-3,968,309, Siliconacrylate in DE-A-38 10 140; DE-A-38 20 294.

896, EP-A-O 049 922 und US-A-4,485,123; Urethanacrylate in EP-A-O 053 749,

Besonders bevorzugt werden durch energiereiche Strahlung härtbare Massen auf der Basis von ungesättigten Polyestern eingesetzt.

Die mit den erfindungsgemäßen flüssigen Initiatorgemischen versehenen Massen lassen sich durch energiereiche Strahlung, wie sie üblicherweise

- zur Härtung solcher Systeme verwendet wird, z. B. UV-Strahlung und Elektronenstrahlung, härten.
- Durch die erfindungsgemäßen flüssigen Photoinitiatorgemische härtbare Massen sind beispielsweise Dentalmassen, Spachtelmassen, UP-Harzsysteme, pigmentierte Systeme, Vergußmassen, Tränkmassen und Überzugsmittel, wie durch UV-Licht härtbare Lacke.
- Es hat sich gezeigt, daß die erfindungsgemäßen Photoinitiatorgemische eine wesentliche Produktionsvereinfachung durch Herabsetzung der Herstellungszeiten der zu härtenden Massen ermöglichen. Die flüssigen Gemische lassen sich rasch bereiten und können in den zu polymerisierenden Massen unproblematisch rasch gelöst werden. Die flüssigen Gemische sind häufig dauernd stabil, selbst wenn nach einiger Zeit eine Neigung zur Rückristallisation auftreten sollte, können sich die Mischungen durch einfaches Erwärmen wieder homogenisieren lassen.

Die folgenden Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung.

Die folgenden Initiatormischungen wurden auf 80°C während 20 bis 30 Minuten unter Rühren bis zur Verflüssigung erwärmt. Die erhaltenen Gemische konnten in flüssiger Form zum Teil bis zu einer Woche bei Raumtemperatur gelagert werden.

Der in den folgenden Initiatormischungen verwendete Photoinitiator vom Acylphosphantyp weist folgende Formel auf

35

1	Initiatormischung 1		
	1-Hydroxy-cyclohexyl-phenylketon	50,00	(fest)
	Diphenyl-2,4,6-trimethyl-benzoyl-phosphanoxid	50,00	(fest)
5	Initiatormischung 2		
	1-Hydroxy-cyclohexyl-phenylketon	50,00	(fest)
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphantyp	50,00	(fest)
	Initiatormischung 3		
10	2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on	50,00	(flüssig)
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphantyp	50,00	(fest)
	Initiatormischung 4		
	1-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-2-on	50,00	(flüssig)
15	Diphenyl-2,4,6-trimethyl-benzoyl-phosphinoxid	50,00	(fest)
	Initiatormischung 5		
	1-Hydroxy-cyclohexyl-phenylketon	33,30	(fest)
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphantyp	33,30	(fest)
20	Benzildimethylketal	33,40	(fest)
	Initiatormischung 6		
	2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-2-on	33,30	(flüssig)
	Diphenyl-2,4,6-trimethyl-benzoyl-phosphinoxid	33,30	(fest)
25	Benzildimethylketal	33,40	(fest)
	Initiatormischung 7		
	1-Hydroxy-cyclohexyl-phenylketon	33,30	(fest)
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphantyp	33,30	(fest)
30	Benzophenon	33,40	(fest)
	Initiatormischung 8		
	Diethoxyacetophenon	50,00	(flüssig)
35	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphantyp		(fest)

1	Initiatormischung 9	
	Diethoxyacetophenon	33,30 (flüssig)
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphant	yp 33,30 (fest)
	Benzophenon	33,40 (fest)
5		
	Initiatormischung 10	
	Photoinitiator vom cyclischen Acylphosphant	yp 50,00 (fest)
	Diphenyl-2,4,6-trimethyl-benzoyl-phosphinox	id 50,00 (fest)
10	Die folgenden Lackrezepturen wurden jeweils	mit den vorstehenden
	Initiatormischungen 1 bis 10 hergestellt. D	ie Initiatormischungen wurden
	den Lackrezepturen in flüssiger Form zugese	tzt und konnten ohne
	Schwierigkeiten aufgelöst werden. Die erhal	tenen Lacke konnten durch UV-
	Strahlen homogen gehärtet werden.	
15		
	Lackrezept 1 - 10	
	Epoxyacrylat (Reaktionsorpdukt von Bisphend	l-A-glycidylester mit
	Acrylsäure)	75,00
	- TPGDA	5,00
20	- DPGDA	10,00
	gelbes Pigment	5,00
	Initiatormischung 1 – 10	5,00
		100,00
25	Lackrezept 11 - 20	
	Ungesättigten Polyester (handelsüblich)	60,00
	Vinyltoluol	20,00
	DPGDA	10,00
	HDDA	7,00
30	Initiatorgemisch 1 - 10	3,00
		100,00

DPGDA = Dipropylenglykoldiacrylat
TPGDA = Tripropylenglykoldiacrylat
HDDA = Hexandioldiacrylat

PATENTANSPRÜCHE

5

10

- 1. Flüssiges Gemisch aus zwei oder mehreren Photoinitiatoren, von denen mindestens einer ein bei Raumtemperatur fester Photoinitiator vom Acylphosphanoxidtyp ist, der durch Zusatz eines oder mehrerer bei Raumtemperatur fester Photoinitiatoren und Erwärmen und/oder durch Zusatz eines oder mehrerer bei Raumtemperatur flüssiger Photoinitiatoren und gegebenenfalls Erwärmen verflüssigt wurde.
- 2. Flüssiges Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus zwei, drei oder mehreren bei Raumtemperatur festen Photoinitiatoren besteht.
- 3. Flüssiges Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einem, zwei oder mehreren bei Raumtemperatur festen Photoinitiatoren und mindestens einem bei Raumtemperatur flüssigen Photoinitiator besteht.
- 4. Flüssiges Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es zwei Photoinitiatoren im Verhältnis 10 : 1 bis 1 : 10 enthält.
- 5. Verfahren zur Herstellung eines flüssigen Gemisches von
 Photoinitiatoren, dadurch gekennzeichnet, daß man mindestens einen bei
 Raumtemperatur festen Photoinitiator vom Acylphosphanoxidtyp entweder
 mit mindestens einem bei Raumtemperatur festen Photoinitiator
 vermischt und anschließend unter Erwärmen homogenisiert, und/oder
 mit mindestens einem bei Raumtemperatur flüssigen Photoinitiator
 vermischt und homogenisiert und gegebenenfalls erwärmt.

35

6. Verfahren zur Polymerisation von strahlenhärtbaren Massen durch Zusatz von zwei oder mehreren Photoinitiatoren und Härtung durch Zufuhr energiereicher Strahlung, dadurch gekennzeichnet, daß man ein

flüssiges Gemisch von zwei oder mehreren Photoinitiatoren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 zusetzt.

7. Verwendung der flüssigen Gemische von zwei oder mehreren Photoinitiatoren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 als Initiatoren bei der Photopolymerisation von strahlenhärtbaren Massen.

10

5

15

20

25

30

35

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

International application No. PCT/EP 92/01064

According	.C1. C08F 2/50; G03F 7/029 to International Patent Classification (IPC) or to be	oth national classification a	nd IPC			
	LDS SEARCHED					
	documentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
	.c1 ⁵ c08F; G03F					
	tion searched other than minimum documentation to th					
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where pra	acticable, search terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevan	t passages Relevant to claim No.			
P,X	EP, A, O 446 175 (CIBA-GEI see page 4,line 36 - pa see page 2,line 13 - l	age 5,line 39	1991 1-7			
Υ	Y EP, A, 0 057 474 (BASF) 11 August 1982 (cited in the application) see page 7,line 30 - page 8,line 6 & DE, A, 2 909 994 2 October 1980					
Y	Y EP, A, 0 269 573 (CIBA-GEIGY) 1 June 1988 see page 2,line 7 - line 18 see page 10,line 35 - line 39					
A	A EP, A, O 304 782 (HOECHST) 1 March 1989 (cited in the application)					
A	A EP, A, O 413 657 (CIBA-GEIGY) 20 February 1991 (cited in the application)					
		1 to an an an an an an an an				
Further	documents are listed in the continuation of Box C	. See patent fam	nily annex.			
"A" documen	categories of cited documents: It defining the general state of the art which is not considered	date and not in conti	shed after the international filing date or priority ict with the application but cited to understand ry underlying the invention			
'E" earlier document but published on or after the international filing date 'L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other						
'O" documen means	means combined with one or more other such documents, such combinati					
the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
Date of the ac	ate of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
	07 September 1992 (07.09.92) 16 September 1992 (16.09.92)					
Name and ma	iling address of the ISA/	Authorized officer				
EUROI acsimile No.	EUROPEAN PATENT OFFICE					
Telephone No.						

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. EP 60246

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 07/09/92

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP-A-0446175	11-09-91	None			
EP-A-0057474	11-08-82	DE-A- CA-A- EP-A,B US-A- US-A-	2909994 1129422 0007508 4298738 4710523	10 00 03	2-10-80 0-08-82 5-02-80 3-11-81 1-12-87
DE-A-2909994	02-10-80	CA-A- EP-A,B EP-A,B US-A- US-A-	1129422 0007508 0057474 4298738 4710523	06 1: 0:	0-08-82 5-02-80 1-08-82 3-11-81 1-12-87
EP-A-0269573	01-06-88	US-A- JP-A-	4960746 63150303		2-10-90 3-06-88
EP-A-0304782	01-03-89	DE-A- JP-A- US-A- US-A-	3827735 1071889 5008426 5096935	16 16	9-03-89 5-03-89 5-04-91 7-03-92
EP-A-0413657	20-02-91	JP-A-	3101686	20	5-04-91

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 92/01064

I. KLASSIF	FIKATION DES ANM	ELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehrerer	n Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)6
ı		• • •	Klassifikation und der IPC	
п. кесне	RCHIERTE SACHGE	вієте		
		Recherchierter M	findestprüfstoff ⁷	
Klassifikat	tionssytem	I	Klassifikationssymbole	
Int.Kl.	. 5	CO8F; GO3F		
	HERCHIERTE SACHGEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff ⁷ kationssytem Klassifikationssymbole			
III. EINSCI	HI AGIGE VEROFFE	NTLICHUNGEN 9	:	
Art.º			er Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13
P,X	EP,A,O 4	446 175 (CIBA-GEIGY) 11 eite 4, Zeile 36 - Seit	. September 1991 e 5, Zeile 39	
Y	in der A siehe Se	Anmeldung erwähnt eite 7, Zeile 30 - Seit	e 8, Zeile 6	1,3-7
Υ	siehe So	eite 2, Žeile 7 - Zeile	18	
A			rz 1989	
A			. Februar 1991	1
"A" Ver def "E" alter tion "L" Ver zwe fenn nan and "O" Ver ein bez "P" Ver tun lich	röffentlichung, die den finiert, aber nicht als be eres Dokument, das jed nalen Anmeldedatum vröffentlichung, die geei eifelhaft erscheinen zu tlichungsdatum einer aunten Veröffentlichung die sich es Benutzung, eine Auszieht röffentlichung, die vor in, aber nach dem beans ht worden ist HEINIGUNG Abschlusses der interna	allgemeinen Stand der Technik esonders bedeutsam anzusehen ist loch erst am oder nach dem interna- eröffentlicht worden ist gnet ist, einen Prioritätsanspruch lassen, oder durch die das Veröf- nderen im Recherchenbericht ge- belegt werden soli oder die aus einem d angegeben ist (wie ausgefuhrt) n auf eine mündliche Offenbarung, stellung oder andere Maßnahmen dem internationalen Anmeideda- spruchten Prioritätsdatum veröffent- utionalen Recherche	meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kollid Verständnis des der Erfindung zugrund oder der ihr zugrundeliegenden Theorie "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu te Erfindung kann nicht als neu oder a keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu te Erfindung kann nicht als auf erfinde ruhend betrachtet werden, wenn die Ve einer oder menreren anderen Veröffent gorie in Verbindung gebracht wird und einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe Absendedatum des internationalen Rech	veröffentlicht worden iert, sondern nur zum ieliegenden Prinzips zangegeben ist itung; die beanspruchung; die beanspruchung die beanspruchung die beanspruchung die beanspruchung die beanspruchung; die be
Internation		MBER 1992	1 6. 09. 92 Unterschrift des bevollmächtigten Bedie	
internation2	de Recherchenbehörde EUROPAI	fluilil		

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

ΕP 9201064 SA 60246

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im ohengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07/09/92

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP-A-0446175	11-09-91	Keine		
EP-A-0057474	11-08-82	DE-A- CA-A- EP-A,B US-A- US-A-	2909994 1129422 0007508 4298738 4710523	02-10-80 10-08-82 06-02-80 03-11-81 01-12-87
DE-A-2909994	02-10-80	CA-A- EP-A,B EP-A,B US-A- US-A-	1129422 0007508 0057474 4298738 4710523	10-08-82 06-02-80 11-08-82 03-11-81 01-12-87
EP-A-0269573	01-06-88	US-A- JP-A-	4960746 63150303	02-10-90 23-06-88
EP-A-0304782	01-03-89	DE-A- JP-A- US-A- US-A-	3827735 1071889 5008426 5096935	09-03-89 16-03-89 16-04-91 17-03-92
EP-A-0413657	20-02-91	JP-A-	3101686	26-04-91